

Måling af krumning på dørbblad

For at måle dørbladets krumning anvendes et langt vaterpas (eller tilsvarende) i dørens længde.

Vaterpas lægges på den krumme side, og krumningen måles fra vaterpasets underkant til dørbladet.

Tilladt krumning første 2 år er 2 mm pr. lbm (eks. 2 meter dør, max 4 mm)

Tilladt krumning efter 2 år er 2,5 mm pr. lbm. (eks. 2 meter dør, max 5 mm)

Formgaranti gives iht. til gældende garanti bestemmelser.

